



浙江湖磨抛光磨具制造有限公司

Zhejiang Humo Polishing Grinder Manufacture Co., Ltd.

地址 (Add): 浙江省台州市黄岩工业园区 (Huayao City, Zhejiang Province, P.R.China)
电话 (Tel): 86-572-3620365 86-13857265571 86-13567225502 邮编 (PC): 311012
传真 (Fax): 86-572-3620026 E-mail: chunyu711@163.com jhg85157361@163.com

2.7比重大刚复合珠 / 2.7 Alumina ceramic beads (ZMA-I)

氧化铝含量 / $ZrO_2\%$: 8%

主要化学成分 / Main chemical composition: $ZrO_2+Al_2O_3+SiO_2$

密度 (比重) / Specific gravity: $2.75 \pm 0.1g/cm^3$

堆积密度 / Bulk density: $1.75 \pm 0.1g/cm^3$

莫氏硬度 / Moh's hardness: 7-8级

粒径 / Diameter: $\phi 0.3-30mm$



3.2比重大刚复合珠 / 3.2 Alumina ceramic beads (ZMZ-I)

氧化铝含量 / $ZrO_2\%$: 35%

主要化学成分 / Main chemical composition: $ZrO_2+Al_2O_3+SiO_2$

密度 (比重) / Specific gravity: $3.2 \pm 0.1g/cm^3$

堆积密度 / Bulk density: $2.0 \pm 0.1g/cm^3$

莫氏硬度 / Moh's hardness: 8级

粒径 / Diameter: $\phi 0.3-30mm$



3.7比重大刚复合珠 / 3.7 Alumina ceramic beads (ZMZ-II)

氧化铝含量 / $ZrO_2\%$: 50%

主要化学成分 / Main chemical composition: $ZrO_2+Al_2O_3+SiO_2$

密度 (比重) / Specific gravity: $3.7 \pm 0.1g/cm^3$

堆积密度 / Bulk density: $2.3 \pm 0.1g/cm^3$

莫氏硬度 / Moh's hardness: 8-9级

粒径 / Diameter: $\phi 0.3-30mm$



4.0比重大刚复合珠 / 4.0 Silicate ceramic beads (ZMZ-III)

氧化铝含量 / $ZrO_2\%$: 65%

主要化学成分 / Main chemical composition: ZrO_2+SiO_2

密度 (比重) / Specific gravity: $4.0 \pm 0.1g/cm^3$

堆积密度 / Bulk density: $2.4 \pm 0.1g/cm^3$

莫氏硬度 / Moh's hardness: 8-9级

粒径 / Diameter: $\phi 0.3-30mm$



6.0比重氧化锆珠 / 6.0 Zirconia beads (ZMZV)

氧化铝含量 / $ZrO_2\%$: 95%

主要化学成分 / Main chemical composition: $ZrO_2+Y_2O_3$

密度 (比重) / Specific gravity: $6.0 \pm 0.1g/cm^3$

堆积密度 / Bulk density: $3.8 \pm 0.1g/cm^3$

莫氏硬度 / Moh's hardness: 9级

粒径 / Diameter: $\phi 0.3-15mm$

